


## → MC 12,5 CE NF Baticem



Montage de blocs béton, système constructif performant et économique.

Parfaitement adapté à tous les travaux de maçonnerie grâce à son onctuosité et sa facilité de mise en œuvre

### → Domaines d'application

- Le MC 12,5 CE NF Baticem est fabriqué à partir de 4 éléments : du ciment Portland, du gypse, du filler calcaire et des adjuvants essentiellement entraîneurs d'air à effet hydrofuge.
- Il ne contient pas de chaux naturelle.
- Le MC 12,5 CE NF Baticem est conforme à la norme NF EN 413-1 des ciments à maçonner.
- Le MC 12,5 CE NF Baticem permet d'obtenir des mortiers gras, souples, onctueux et faciles à mettre en œuvre. Il s'adapte ainsi parfaitement aux différents travaux de maçonnerie :
  - Montage de blocs et briques grâce à ses performances mécaniques et sa maniabilité.
  - Travaux de corps d'enduits neufs, grâce à sa plasticité, son excellente adhérence au support, sa fissuration limitée et sa résistance au gel.
  - Travaux de scellement de tuiles grâce à sa bonne étanchéité (se référer aux DTU 40-22 à 40-25 relatifs aux types de tuiles à sceller).

## ➔ Composition chimique du ciment

(valeurs moyennes en %)

Usines de production	Clinker $\geq 40$ %			SO <sub>3</sub>
	C <sub>3</sub> A	C <sub>3</sub> S	C <sub>2</sub> S	
Airvault	7	66	10	1,8
Beaucaire	8	70	10	1,7
Beffes	11	66	10	2,1
Valeurs garanties : NF EN 413-1				< 3

## ➔ Caractéristiques physiques

(valeurs moyennes)

Usines de production	Résistances mécaniques mortier CEN en Mpa		Finesse	Eau pâte pure (%)	Début de prise
	7J	28J	Refus (%) à 90 $\mu$ m		
Airvault	16	21	1	25,5	2H40
Beaucaire	15	20	7	24,5	2H50
Beffes	15	19	10	24,5	3H00
Valeurs garanties : NF EN 413-1	> 6	> 10,5	< 15		$\geq$ 0H45

## ➔ Caractéristiques complémentaires de la norme

(valeurs moyennes)

Usines de production	Exigences propres au mortier frais	
	Teneur en air % en volume	Rétention d'eau % en masse
Airvault	13	90
Beaucaire	12	88
Beffes	11	91
Valeurs garanties : NF EN 413-1	> 6 ou < 25	> 75



## Règles de l'art

- Ne pas réaliser de béton armé.
- Le MC 12,5 CE NF Batigem contient déjà des adjuvants, ne pas en rajouter.
- Ne pas utiliser de sable argileux, utiliser un sable normalisé conforme à la confection de mortiers.